



Heavy Metal free guiding formulations for coatings Copper



Copper Shade
5,0% Aloxal PM 3010
0,6% PY 110
0,48% PR 177



Copper Shade
2,5% Symic C001
2,5% Symic C393
10,0% Symic C522
0,25% PBk 7

Eingabe über
„Ansicht > Folienmaster“:
Datum
Seite 1
Vorname Nachname
Firma oder Abteilung
Titel der Präsentation