


Heavy metal free guiding formulations for coatings Rich Gold



Rich Gold Shade
5,0% Stapa Aloxal PM 3010
0,96% PY 110



Rich Gold
3,0% Symic C001
8,0% Symic C393
0,25% PBk 7
0,6% PY 110
0,09% PR 177
0,09 PR 177

Eingabe über
„Ansicht > Folienmaster“:
Datum
Seite 1
Vorname Nachname
Firma oder Abteilung
Titel der Präsentation