

Heavy Metal free guiding formulations for coatings Pale Gold



Pale Gold Shade
5,0% Aloxal PM 3010
0,72% PY 110
0,18% PR 177



Pale Gold Shade
4,0% Symic C001
4,0% Symic C393
2,0% Symic C522
0,08% PBk 7
0,24% PY 110

Eingabe über
„Ansicht > Folienmaster“:
Datum
Seite 1
Vorname Nachname
Firma oder Abteilung
Titel der Präsentation