

Druckdatum 18.11.2020/09:17:04
Seite/von 1/1

Ausgabe 14.11.2020

Materialbezeichnung **HYDROSHINE WS 6001**

Materialnummer 021905AN0

Materialbeschreibung Effektpigmentdispersion basierend auf hochbrillanten PVD-Aluminium-Pigmenten gecoatet mit einer dichten mineralischen Schicht

Das Anpastungsmittel ist ein Lösemittelgemisch aus Isopropanol und Butylglykol
 Pigmentzusammensetzung:
 Aluminium ca. 8,5%
 Beschichtung ca. 1,5%

Materialspezifikation

Prüfmerkmal	Spezifikation	Einheit
TI00004 Festkörper-/Pigmentgehalt	8,5 - 11,5	%
TI00004 VOC-/Anpastungsmittelgehalt	88,5 - 91,5	%
TI00270 Rakelapplikation	O.K.	
TI00289 Wasserlack Applikation	O.K.	
TI00489 D50	7,0 - 13,0	µm

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 24

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 021905AN0

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.

Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller	Prüfer	Freigabe
Anwendungstechnik	Produktion	Qualitätskontrolle
14.11.2020	14.11.2020	14.11.2020

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.